

# PROTOCOLE

## LA FABRICATION D'UNE GOUTTIÈRE DENTAIRE



1 Tournez l'élément chauffant vers l'arrière. Placez le cadre où la plaque sera insérée légèrement au-dessus de la partie avec les trous.



Placez le modèle de l'arc dentaire au centre de la partie avec les trous. La plaque thermoformable pour gouttière va chauffer et s'affaisser lentement. Assurez-vous que le modèle de l'arc dentaire est bien centré sur la plaque à vide avec trous.



2 Retirez le film bleu de la plaque thermoformable pour gouttière et placez-la ensuite dans le cadre.



3 Lorsque la plaque s'affaisse d'environ 1,5 à 2 cm :  
- mettez le bouton de pression en position 'VACUUM'  
- faites glisser le cadre vers le bas en utilisant les deux poignées  
- tournez l'élément chauffant vers l'arrière



3 Fermez le cadre et serrez le bouton noir. Faites ensuite glisser le cadre complètement vers le haut jusqu'à ce qu'il touche la partie grise. Tournez l'élément chauffant au-dessus du cadre.



4 Laissez l'appareil thermoformer pendant 30 secondes, puis éteignez-le et laissez refroidir pendant environ 1 minute. Desserrez ensuite le cadre et retirez délicatement la plaque avec le modèle de l'arc dentaire.



4 Mettez le bouton de pression en position 'HEATING' et donnez une bonne rotation à la minuterie. Le voyant au-dessus s'allume. Réglez la minuterie sur plus de 4 minutes.




5 Après le thermoformage, découpez grossièrement la plaque autour du modèle de l'arc dentaire. Retirez délicatement la gouttière et découpez-la avec de petits ciseaux près du bord des dents ; laissez la marge gingivale libre. Finissez les bords avec des disques de finition (voir CONSEIL 2).



**CONSEIL 1.** La plaque thermoformable pour gouttière est un stratifié dur et donc plus difficile à retirer de l'empreinte en plâtre. Pour cette raison, il est important de bloquer les contre-dépouilles et les espaces au préalable avec Cavex Bite&White Barrier/Spacer.

**CONSEIL 2.** La finition de la gouttière se fait de préférence avec des disques Lisko-S d'Erkodent ou des brosses.

**CONSEIL 3.** Appliquez un liquide isolant, par exemple Aislar, sur le modèle de l'arc dentaire. Ainsi, la gouttière reste bien transparente après le thermoformage.



YOUR  
IMPRESSION  
IS OUR  
SPECIALTY

